

Plastisch einzelverpackte Masse Nr. 245

Chemische Analyse:

SiO ₂	70,8 %
Al ₂ O ₃	21,7 %
TiO ₂	1,4 %
Fe ₂ O ₃	0,9 %
CaO	0,4 %
MgO	0,2 %
K ₂ O	2,7 %
Na ₂ O	1,9 %

Keramische Daten:

Trockenschwindung in %:

6

Brenntemperatur:

1070°C

1140 °C

Brennfarbe:

weiß

hellcreme

Brennschwindung in %:

6

7

Wasseraufnahme in %:

3

0,2

**Wärmeausdehnungskoeffizient:
(WAK)**

20 °C - 400 °C

73

20 °C - 500 °C

76

20 °C - 600 °C

86

WAK * 10⁻⁷/K

Feuchtedehnung in %

0,06

< 0,06