



LEHMHUUS AG

TÖPFEREIBEDARF / TÖPFERSCHULE
BEIM TÖPFERN GUT BERATEN

Neuhofweg 50 / CH-4147 Aesch / BL
Tel. 061-691 99 27 / Fax 061-691 84 34
e-mail: info@lehmhuus.ch
webseite: www.lehmhuus.ch
Online Shop: shop.lehmhuus.ch

Zinkborat

Rohstoffbeschreibung

Chemische Richtformel: $2\text{Zn} \cdot (\text{BO}_2)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
Molgewicht: 356,05

Chemische Analyse

Chemische Repräsentative Analyse (Richtwerte in %)

ZnO	min. 46,0
B ₂ O ₃	min. 39,0
Glühverlust (1 Std. bei 950°C).....	max. 15,0
pH-Wert (20%ige Lösung)	7,0 - 8,0

Mahlfeinheit (Richtwerte in %)

> 0,075 mm max. 0,2

Stand 01.06.2015

Aus den Daten können kein Anspruch oder keine Garantie abgeleitet werden.