



Gold Engobe EM 083 (flüssig)

Wichtig: Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Etikett!

Nicht für Gebrauchsgeschirr geeignet!

Brennbereich 1020°C - 1100°C

Die angemischte Engobe ist mindestens 1 Jahr haltbar.

Tipp:

- Je nach Anwendungstechnik die Engobe dicker oder dünner einstellen!
- Die Gold Engobe EM 083 vor Gebrauch gut aufrühren (nicht schütteln, Gefahr von Luftblasen).

Die Gold Engobe EM 083 wird auf den lederharten bis trockenen Ton aufgetragen.
Es besteht die Möglichkeit, diese auch mit anderen Engoben zu kombinieren.

Die Gold Engobe EM 083 kann nach dem Schrühbrand mit einer transparenten Glasur glasiert werden, jedoch verliert sich der reine Goldeffekt.

Wir empfehlen die Glasur auf einem Probestück zu testen, da sich nicht jede Glasur dafür eignet.

Für optimale Ergebnisse ist es sinnvoll, die Gold Engobe EM 083 und deren Auftragsdicken auf den eigenen Musterplatten und unter den eigenen Brennbedingungen zu testen.

Die Gold Engobe EM 083 wurde von uns auf diversem Ton und Porzellan getestet.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr LEHMHUUS Team