

Plastisch einzelverpackte Masse Nr. 1100

Chemische Analyse:

SiO ₂	59,8 %
Al ₂ O ₃	33,7 %
TiO ₂	0,5 %
Fe ₂ O ₃	0,8 %
CaO	0,3 %
MgO	0,2 %
K ₂ O	2,8 %
Na ₂ O	1,8 %

Keramische Daten:

Trockenschwindung in %: 5

Brenntemperatur: 1240 °C

Brennfarbe: weiß

Brennschwindung in %: 9

Wasseraufnahme in %: 0,1

Wärmeausdehnungskoeffizient:
(WAK)

20 °C - 400 °C 56

20 °C - 500 °C 56

20 °C - 600 °C 57

WAK * 10⁻⁷/K