



Verflüssigungsanleitung Creaton Masse Nr. 208

100%	Massemehl trocken
ca. 38%	Wasser
ca. 0,07%	Verflüssiger Dolaflox B
ca. 0,15%	Verflüssiger Giessfix 162

alle % Angaben beziehen sich auf 100 % Massemehl
ca. 1'800 g Litergewicht

Brenntemperatur max. oxidierend / reduzierend 1'280°C.

Tonmehl	1kg	5 kg	100 kg	500 kg
Wasser	0,38 kg	1,9 kg	38 kg	190 kg
Verflüssiger Dolaflox B	0,7 g	3,5 g	70 g	350 g
Verflüssiger Giessfix 162	1,5 g	7,5 g	150 g	750 g

Füllen Sie die angegebene Menge Wasser in einen geeigneten Behälter. Wiegen Sie die Verflüssiger sorgfältig ab und geben diese zu. Rühren Sie das Ganze gut durch bis die Verflüssiger aufgelöst sind.

Geben Sie vorsichtig unter ständigem Rühren das Massepulver zu. Der Schlicker wird 1/2 Stunde intensiv gequirlt, dann einige Zeit langsam, damit die notwendigen Reaktionen zwischen der Masse, dem Wasser und den Verflüssigern stattfinden können.

Einstellen des Schlickers: Um sich zu versichern, dass der Schlicker nun verarbeitungsfertig ist, messen Sie zuerst das Litergewicht. Wiegt ein Liter des Schlickers mehr als oben angegeben, so geben Sie zur Einstellung auf dieses Gewicht Wasser zu. Ist der Wert zu niedrig, geben Sie weiter Massemehl zu. (Da ein Schlicker nur schwer weiteres Massemehl aufnimmt, sollten Sie ein zu geringes Litergewicht vermeiden. Ein zu hohes Litergewicht mit Wasser zu korrigieren, ist sehr viel einfacher.)

Ist das Litergewicht richtig eingestellt, giessen Sie ein Probestück. Zur Einstellung wird in kleinen Schritten Verflüssiger zugegeben. Versuchen Sie es zuerst mit 0,01 % von jedem Verflüssiger, das sind **0,1 g pro 1,0 kg** Massemehl. Rühren Sie den Schlicker erneut ca. 15 - 30 Minuten und giessen Sie anschliessend ein Probestück.

Da die Verflüssigung unter anderem stark von der Temperatur und der Art des verwendeten Wassers vor Ort beeinflusst wird, ist die obige Verflüssigungsanleitung als Richtlinie zur Einstellung des Schlickers anzusehen und daher unverbindlich.



Introduction pour la terre de coulage

Masse Creaton No 208

100%	masse sèche
env. 38%	eau
env. 0,07%	défloculant Dolaflox B
env. 0,15%	défloculant Giessfix 162

	1 kg	5 kg	100 kg	500 kg
terre en poudre				
eau	0,38 kg	1,9 kg	38 kg	190 kg
défloculant Dolaflox B	0,7 g	3,5 g	70 g	350 g
défloculant Giessfix 162	1,5 g	7,5 g	150 g	750 g

Mettez la quantité d'eau indiquée dans un récipient adéquate. Pesez le défloculant avec exactitude et l'ajouter dans l'eau en mélangeant jusqu'à ce qu'il soit dissoud.

Ajoutez la terre en poudre avec précaution en remuant constamment. La barbotine doit être travaillée de façon intensive pendant 30 minutes (de préférence avec la perceuse munie d'un fouet mélangeur) afin d'obtenir une masse homogène et ensuite plus lentement pendant quelques minutes afin que la liaison entre la masse et le défloculant se fasse. Laissez reposer cette masse pendant un jour et remuez avant l'emploi.

Afin de savoir si la masse a une bonne consistance, faites un essai. La masse devrait obtenir une épaisseur de 7 mm après 15 minutes (selon l'état de la forme). Si cela est trop épais, rajoutez un peu d'eau et à nouveau bien mélanger. Le mélange idéal doit couler en un fil continu,

La qualité de l'eau (par ex. calcaire) influence la fluidité de la masse. La recette que nous proposons ne tient pas compte de ce paramètre.

Avant tout, une terre de coulage est personnelle et doit être préparée et testée en fonction de l'emploi dont on a besoin!