

## Plastisch einzelverpackte Masse Nr. 364

## 25 % Schamotte 0-0,5 mm

| Chemische Analyse: | SiO <sub>2</sub> | 68,9 % |
|--------------------|------------------|--------|
|                    | $Al_2O_3$        | 20,5 % |
|                    | TiO <sub>2</sub> | 1,3 %  |
|                    | $Fe_2O_3$        | 6,0 %  |
|                    | CaO              | 0,3 %  |
|                    | MgO              | 0,4 %  |
|                    | K <sub>2</sub> O | 2,5 %  |
|                    | Na₂O             | 0,1 %  |

## **Keramische Daten:**

Trockenschwindung in %: 7

| Brenntemperatur:      | 1070°C     | 1140°C | 1200°C      |
|-----------------------|------------|--------|-------------|
| Brennfarbe:           | helles Rot | rot    | dunkles Rot |
| Brennschwindung in %: | 5          | 6      | 6           |
| Wasseraufnahme in %:  | 6          | 3      | 2           |

## Wärmeausdehnungskoeffizient:

(WAK)

| 20 ℃ - 400 ℃ | 71 |
|--------------|----|
| 20°C - 500 ℃ | 73 |
| 20 ℃ - 600 ℃ | 85 |

WAK \* 10<sup>-7</sup>/K