



Glanzgold / Glanzplatin / Lüster - Farben

Anwendungsbereich

Die flüssigen Glanzgold- Platin und Lüsterfarben eignen sich zur Dekoration von Porzellan-, Steinzeug-, und Steingut-Keramik. Der Auftrag erfolgt mit einem geeigneten, weichen Pinsel oder durch Aufspritzen.

Anwendung

Vor Gebrauch gut aufrühren und nicht schütteln. Die Lüsterfarben enthalten Lösungsmittel, welches sich verflüchtigt. Immer nur soviel Lüster in einen Behälter giessen, wie Sie für ein paar Minuten ihrer Arbeit benötigen. Für grössere Flächendekors, können Sie die Lüsterfarben mit 10% Verdünnungsmittel verdünnen. Pinsel nach Gebrauch mit Terpentin, Aceton oder Brennsprit reinigen.

Vorbereitung der Ware

Die zu dekorierende Oberfläche muss trocken und staubfrei sein, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

Brennen

Im Elektroofen, Brennbereiche: Steingut 680°-720°C, Steinzeug/Porzellan 700° - 780°C mit kurzer Haltezeit, optimale Temperatur ist abhängig von der Glasur. Der Ofen und Brennraum sollten gut belüftet sein, damit die Lüsterdämpfe entweichen können.

Lagerung

Lüsterfarben sollten dunkel und bei 10° - 25° gelagert werden.

Lüsterfarben gehören nicht in Nahrungsmitteldosen oder Nahrungsmittelflaschen. Beschriften Sie den Aufbewahrungsbehälter deutlich, zudem sind Lüster-Farben **ausser Reichweite von Kindern aufzubewahren**. Beim Gebrauch der Lüster-Farben nicht essen, trinken und auch nicht rauchen.

Einatmen der Dämpfe ist gefährlich! Lüster-Farben enthalten Lösungsmittel! Nicht einnehmen!

Tipp: Besuchen Sie den Kurs ‚Golddekor und Lüster‘ mit Marc Zumstein

Or / platine / lustres colorés

Utilisation

L'or, le platine et les lustres liquides s'utilisent pour décorer la porcelaine, le grès et la faïence. La pose se fait au moyen d'un pinceau adéquat de structure fine ou en giclant.

Mode d'emploi

Bien mélanger mais sans secouer. Les lustres colorés sont mélangés avec un solvant, lequel est volatil. Préparer que la quantité que vous utilisez dans les minutes qui suivent, Pour de plus grandes surfaces, il est possible de rajouter 10% de diluant. Nettoyer les pinceaux après emploi avec de la térébenthine, de l'acétone ou de l'alcool à brûler.

Préparation de la pièce

La surface de la pièce à décorer doit être sèche, dépoussiérée et sans marque de doigts.

Cuisson

Four électrique, température: faïence 680°-720°C, grès/porcelaine 700° - 780°C avec un petit palier, la température optimale est dépendante de l'émail. Le four et la pièce de cuisson doivent être bien aérés, afin que les vapeurs puissent sortir.

Entreposage

Les lustres colorés doivent être stockés à l'abri de la lumière à 10° - 25°C.

Les lustres colorés ne doivent pas être entreposés dans des boîtes ou des bouteilles ayant contenu des aliments pour des questions de sécurité. Etiquetez distinctement et tenir **hors de la portée des enfants**. Ne pas manger, boire et fumer pendant le travail avec les lustres.

Les vapeurs sont nocives! Les lustres colorés contiennent des solvants! Ne pas avaler!

Ihr Lehmhuus Team / Votre Lehmhuus Team